

# IMPERMEABILIZANTES



## DESCRIPCIÓN:

Impermeabilizante a base de cemento formulado con polímeros y aditivos con excelente repelencia al agua.

Especialmente formulado para impermeabilización de bases de concreto o cementosas como azoteas, terrazas, jardineras, fosas, piscinas y regaderas.

## PRESENTACIÓN:

20 kg

## DISPONIBLE EN:

Blanco

## DESCRIPCIÓN

Impermeabilizante a base de cemento formulado con polímeros y aditivos con excelente repelencia al agua. Especialmente diseñado para impermeabilizar bases de concreto o cementosas.

## VENTAJAS

Este producto está modificado con polímeros especiales, tiene excelente desempeño de adherencia y baja absorción de agua. Es fácil de preparar y aplicar tanto en superficies verticales como horizontales. Soporta presión hidrostática y contiene antihongos. Es un producto natural que no contamina, por lo que puede estar en contacto directo con el agua potable.

## USOS

- Azoteas de edificios
- Terrazas donde se instalarán losetas de cerámica
- Jardinerías
- Fosas
- Piscinas
- Regaderas

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Asegúrese de que la superficie esté saneada, retirando partes sueltas, salitre, pintura, etc. Si hay grietas o fisuras, éstas deberán ser reparadas usando CEMENTO PLÁSTICO PERDURA o un mortero de reparación base cemento, por lo menos 24 horas antes de usar IMPERCEMENTO PERDURA. Deberá aplicar un "primer" utilizando DURACRIL PERDURA diluido al 50% con agua, éste se aplicará en toda la superficie a tratar con una brocha o cepillo, y dejar pasar por lo menos 4 horas para iniciar con el proceso de impermeabilización.

Asegúrese de que la superficie tenga pendientes que eviten el encharcamiento de agua así como salidas pluviales.

## PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Agregue 4 litros (aprox.) de agua limpia por saco y mezcle enérgicamente para lograr una pasta semi-fluida y uniforme, que le permita trabajar de forma adecuada con una brocha o cepillo. Si prefiere, también puede dejarlo un poco más espeso para aplicarlo usando una llana plana. Deje reposar el producto durante 5 minutos, e inmediatamente después inicie con el proceso de aplicación.

## APLICACIÓN DEL PRODUCTO

La superficie a tratar deberá estar limpia, libre de polvo, aceite, pintura, grasa o elementos que afecten una adecuada adherencia. Se recomienda humedecer con agua limpia el área, antes de aplicar el producto. Aplique IMPERCEMENTO PERDURA con una brocha, cepillo o llana, de tal forma que cubra toda la superficie a tratar en un solo sentido. Se recomienda que aplique la capa con un espesor de entre 2 y 3 mm.

Aplique una segunda mano entre 12 y 24 horas después de haber aplicado la primera, y en sentido cruzado a ésta. Considere aplicar, incluso hasta tres manos, para casos de superficies en continuo contacto con el agua y sometidas a presión hidrostática directa.

Asegúrese que las esquinas, filos, rincones, uniones, etcétera, queden bien recubiertas con el producto.

La capa total del producto aplicado deberá tener un grosor de entre 4 y 6 mm; una capa muy delgada no hará su función correctamente, y una capa gruesa tiende a agrietarse.

## CURADO

Un curado mínimo se obtiene a las 24 horas, dependiendo de la temperatura del ambiente. Se recomienda humedecer con agua limpia la instalación a las 12, 24 y 48 horas después de aplicado el producto, ya que al hacerlo, además de darle mayor resistencia, evitará que se agriete.

## RECOMENDACIONES

1. No se recomienda su aplicación cuando haya amenaza de lluvia.
2. Humedezca ligeramente la superficie a impermeabilizar antes de iniciar con el trabajo.
3. No mezcle o prepare más producto del que pueda aplicar en un periodo de 30 minutos.
4. Deje pasar por lo menos 7 días después de aplicar el producto para poder operar el área tratada.
5. Se deben aplicar al menos dos manos cuando este producto vaya a estar en contacto directo con el agua.
6. No aplicar en temperaturas menores a los 10°C, ni superior a los 32°C.
7. Mantenga este producto bajo techo, en un lugar seco y evite la humedad.
8. Preferentemente use este producto a más tardar 6 meses de su fecha de fabricación, misma que viene impresa en este envase.
9. Evite inhalar el polvo. Use mascarilla al preparar este producto.

## RENDIMIENTO

De 5 a 6 m<sup>2</sup> por saco, dependiendo de las prácticas de instalación, espesor de aplicación y desnivel de superficie.

## DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICA	IMPERCEMENTO	ESPECIFICACIÓN	UNIDADES
Demanda de agua	20	No aplica	%
Resistencia a la compresión 28 días	320	≥250	kg/cm <sup>2</sup>
Dureza	85	≥80	Shore D
Absorción de agua	4.4	≤5	%

\*Los resultados son valores típicos y pueden variar, sin embargo todos los productos que usted adquiera cumplen con la especificación.

## PRESENTACIÓN

Saco de papel de 20 kg  
Disponibles en color blanco.

## GARANTÍA

IMPERCEMENTO PERDURA está fabricado con cemento Portland y productos químicos de la más alta calidad, y cumple con las normas que para este producto se tienen a nivel internacional. Aun así, hay muchos factores sobre los cuales el fabricante no tiene el control, tales como la habilidad del instalador, las condiciones climatológicas, la medida del agua o la correcta preparación de la superficie a aplicar, entre otros. No hay garantía por el trabajo terminado. Si por alguna razón el producto está defectuoso, nuestra responsabilidad se limitará únicamente al reemplazo de una cantidad igual del mismo. El fabricante no es responsable de cualquier daño consecuente.

El término de reclamación por defectos de fabricación será de 30 días, contados a partir de la fecha de su compra al distribuidor. Para hacer efectiva la garantía deberá presentar factura o nota de remisión y el producto, en el lugar de compra o con el fabricante, donde será reemplazado.

**¡ADVERTENCIA!** La información proporcionada y las recomendaciones citadas en este documento, aunque corresponden a nuestra experiencia, deben considerarse en cualquier caso como meramente indicativas y sujetas a confirmación después de aplicaciones en la práctica. Por esta razón, cuando se tenga la intención de utilizar este producto debe asegurarse de que es el idóneo para el uso previsto. En cualquier caso, el usuario será totalmente responsable de cualquier consecuencia derivada de su uso.

Elaborado por:

**Adhesivos Perdura S.A. de C.V.**  
Tel.: (33) 3478 4600.

ASESORÍA TÉCNICA: Guadalajara: (33) 3478 4600,

León (477) 707 1808 al 12, México: (55) 9126 5200, Mérida: (999) 946 4455 y 56.

