

# Autonivelante

Nivela pisos dejando la superficie preparada con acabado terso.



Mortero reforzado fluido para nivelar pisos.

Presentación: saco de 20 kg | 44 lb.  
Color de la mezcla: Gris

## Uso recomendado

- Para rellenar o corregir suelos inclinados, ondulados y desiguales antes de instalar piso cerámico, piedra natural, duela laminada, duela de ingeniería, parquet, alfombra o pisos plastificados de vinil.

## Superficies recomendadas

- Concreto (curado 28 días) y superficies a base de mortero de cemento - arena.

## Áreas de uso

- Interior en pisos residenciales y comerciales.

## Beneficios

- Nivela hasta 25 mm de espesor dejando la superficie preparada con acabado terso.
- Instale loseta cerámica o porcelanato después de 3 horas o piso de vinil, duela laminada o parquet de 12 a 24 horas después.
- Compatible con adhesivos para instalar cerámica, duela vinil o alfombra.
- Reduce la mano de obra y el esfuerzo para obtener más rápido una superficie lisa, plana y nivelada.
- Permite el tráfico ligero peatonal después de 4 a 5 horas de su aplicación.

## Aplicación



Limpie la superficie profundamente con agua limpia.



Asegúrese que esté libre de sustancias que puedan interferir con la adherencia.



Aplique Cemix Sellador 5 x 1 diluido 1:1 con agua y espere 1 h a que seque.



Agregue en una cubeta 4.2 L de agua limpia.




Agregue el contenido del saco poco a poco y mezcle para que el polvo se integre al agua sin dejar grumos.




Aplique el producto sobre el área a trabajar, de adentro hacia afuera y del nivel más bajo hacia el más alto.



Termine la aplicación usando un jalador ajustable para morteros, dentro del tiempo de trabajo. Use zapatos con suela de clavos para pisar en el mortero fresco.



El curado mínimo es entre 3-4 horas, dependiendo de la temperatura ambiente.



Siempre revise los niveles de humedad permitidos por los fabricantes antes de colocar recubrimientos sobre este producto.

## Rendimiento

El rendimiento puede variar dependiendo del espesor de la nivelación, un bulto de 20 kg cubre aproximadamente 4 - 4.6 m a 3 mm de espesor.

## Recomendaciones

---

- No utilizar éste producto en superficies de yeso, sobre residuos de pegamentos, superficies con pintura, superficies plastificadas, membranas elastoméricas, acabados epóxicos o de uretano.
- Use guantes y lentes de seguridad. Éste material es alcalino al mezclarse con agua, evite el contacto con ojos y piel.
- Tiempo de trabajo  
Cemix AUTONIVELANTE estará fluyendo semilíquido o en estado fluido por aproximadamente 12 - 15 minutos después de la mezcla inicial, pudiendo variar dependiendo de la temperatura ambiente. La temperatura de aplicación de la superficie deberá ser mayor de 4° C y menor de 32 °C durante la aplicación y las 72 horas posteriores.

## Información Técnica

---

CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
Tiempo trabajable a 22°	12 minutos
Fraguado inicial a 22°	3 horas
Fraguado final a 22°	3.5 horas
Resistencia a la compresión a 28 días	200 kg / m
Tiempo de almacenaje	6 meses