


# DURABILIDAD Y CALIDAD



**DESCRIPCIÓN:**

Mortero base cemento de color durable, y selladores de alta calidad. Resistente a la tensión y a la fricción. Ideal como junta (boquilla) entre losetas de cerámica, mármol, barro, piedras y fachadas de cemento o piedra natural.

**PRESENTACIÓN:**

**10 kg**

**DISPONIBLE EN:**

**13 colores**

**DESCRIPCIÓN**

Mortero base cemento enriquecido con productos químicos. Los pigmentos utilizados para su elaboración no son susceptibles a la luz solar, por lo que siempre mantendrá su color. Siga con cuidado las instrucciones para lograr una adecuada instalación y asegurar un terminado perfecto.

**VENTAJAS**

- Color altamente durable, con selladores de la más alta calidad.
- Resistente a la tensión, fricción y a los cambios de temperatura.
- Fácil de instalar y con baja absorción de agua.

**USOS**

Ideal para utilizarse como junta (boquilla) en cerámica, mármol, barro, piedras y fachaletas de cemento como las de PERDURA STONE® o piedra natural.

**PREPARACIÓN**

Agregue 2 litros de agua limpia por saco, para formar una pasta espesa y uniforme. Mezcle enérgicamente y deje reposar de 8 a 10 minutos, permitiendo que los químicos se disuelvan. Vuelva a mezclar sin agregar más agua y ya está listo para aplicarse. Utilice la misma proporción de agua y junteador en cada mezcla, para lograr una mayor uniformidad en el color y la apariencia.

**APLICACIÓN**

La superficie a cubrir deberá estar limpia, libre de polvo, grasa, aceite o elementos que afecten una adecuada instalación. Aplique el producto en las juntas hasta cubrirlas totalmente, utilice una llana de hule duro y hágalo de forma diagonal a las juntas para una mejor penetración. Espere un poco a que comience a reventar (secar) para realizar una segunda aplicación con una pasta más diluida. Talle las juntas con esta nueva pasta para darle un mejor acabado. Limpie los sobrantes del producto para evitar que se adhiera a las losetas y las pueda manchar, con una esponja húmeda repase las líneas de junteado. Es importante que una vez terminada la aplicación cubra la superficie para evitar contacto con el polvo.

**RECOMENDACIONES**

1. Espere un mínimo de 24 horas para transitar por el área donde se junteó.
2. No aplique el junteador cuando se mantenga una temperatura menor a 4°C, porque éste no fraguará. Si la temperatura ambiente es mayor a 34°C y el porcentaje de humedad es menor al 50%, hidrate ligeramente la superficie a emboquillar.
3. Cuando esté aplicando el junteador mantenga limpia la superficie de la loseta, no deje pasar más de 10 minutos sin limpiar, sobre todo en superficies porosas como son los pisos de barro, ya que el pigmento puede penetrar manchando la pieza, y no se quita fácilmente.
4. Asegúrese de curar o mojar la junta en el tiempo recomendado (a las 24 y 48 horas después de haberse instalado), de lo contrario la junta se desmoronará.
5. Utilice la misma proporción de junteador y agua en cada mezcla, para obtener uniformidad en el color.
6. Evite usar jaladores para aplicar el producto ya que normalmente se prepara la mezcla muy floja o aguada, y una vez instalado y seco, el junteador se desmoronará.
7. Úsese en juntas con un ancho mínimo de 4 mm y máximo de 12 mm.
8. Si desea mejorar la apariencia, use SELLACRIL PERDURA después de 7 días de haberse instalado el junteador para evitar que la junta se manche de blanco.
9. Para limpiar una junta sucia utilice un cepillo, agua y jabón; tállela y luego enjuague con agua.
10. No instale este producto sobre azulejos de color oscuro: verde jade, negro, café o azul, ya que dejará marcas sobre ellos (los rayará).
11. En caso de contacto con los ojos, no los talle y proceda a lavarlos con abundante agua limpia.
12. Para aplicar entre la piedra o fachaleta de cemento, como PERDURA STONE®, puede utilizar una duya.
13. Mantenga este producto bajo techo, en un lugar seco y evite la humedad.
14. De preferencia utilice el JUNTEADOR CON SELLADOR INTEGRADO PERDURA a más tardar al año de su fecha de fabricación, misma que viene impresa en este envase.

**RENDIMIENTO**

| TAMAÑO DE LOSETA | JUNTEADOR CSI en m <sup>2</sup> por saco |               |
|------------------|--|---------------|
|                  | Junta de 1 cm                            | Junta de ½ cm |
| 10x10            | 4  | 8             |
| 10x20            | 8  | 16            |
| 20x20            | 10                                       | 20            |
| 20x30            | 12                                       | 25            |
| 30x30            | 13                                       | 27            |
| 25x40            | 15                                       | 30            |
| 30x45            | 17                                       | 34            |
| 40x40            | 20                                       | 40            |
| 45x45            | 22                                       | 44            |
| 50x50            | 24                                       | 48            |
| 60x60            | 27                                       | 52            |

**CURADO**

Moje la junta 24 horas después de haber terminado la instalación, y repita esta operación los dos días siguientes, hacer esto es muy importante ya que evitará que la junta se desmorone.

**ALMACENAMIENTO**

El JUNTEADOR CON SELLADOR INTEGRADO PERDURA debe ser almacenado en un lugar fresco y seco; los lugares con exceso de humedad lo afectan y se le forman piedras. Evite que se moje mientras se encuentra almacenado. Después de un año de su fecha de elaboración empieza a perder sus propiedades.

**DATOS TÉCNICOS**

| CARACTERÍSTICA                      | JUNTEADOR CSI | ESPECIFICACIÓN | UNIDADES             |
|-------------------------------------|---------------|----------------|----------------------|
| Demanda de agua                     | 19            | NA             | %                    |
| Resistencia a la compresión 28 días | 380           | 300            | kg / cm <sup>2</sup> |
| Dureza a 28 días                    | 80            | ≥ 75           | Shore D              |
| Absorción de agua                   | 4.8           | ≤ 6            | %                    |

**¿QUÉ JUNTEADOR UTILIZAR?**

\*Los resultados son valores típicos y pueden variar, sin embargo todos los productos que usted adquiera cumplen con la especificación.

| PERDURA                          | Terminado  | Ancho de junta | Instalación   | Colores |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|---------|
| Junteador Sin Arena              | Extrafino  | 2 a 4 mm       | Muros         | 12      |
| Junteador Universal              | Fino       | 2 a 10 mm      | Pisos y muros | 8       |
| Junteador Universal en Pasta     | Terso      | 2 a 8 mm       | Pisos y muros | 9       |
| Junteador con Sellador Integrado | Granulado  | 5 a 15 mm      | Pisos         | 13      |
| Juntalux                         | Traslucido | 2 a 8 mm       | Pisos         | 7       |
| Durapoxi                         | Liso       | 2 a 10 mm      | Industrial    | 5       |

**PRESENTACIÓN**

Saco de papel de 10 kg  
Disponible en 13 colores.

**GARANTÍA**

El JUNTEADOR CON SELLADOR INTEGRADO PERDURA está fabricado con productos y materias primas de la más alta calidad, y cumple con las normas que para este producto se tienen a nivel internacional. Aunque hay muchos factores sobre los cuales el fabricante no tiene el control, tales como la habilidad del instalador, las condiciones climatológicas, medida del agua o la correcta preparación de la superficie a aplicar, entre otros. No hay garantía por el trabajo terminado. Si por alguna razón el producto está defectuoso, nuestra responsabilidad se limitará únicamente al reemplazo de una cantidad igual del mismo. El fabricante no es responsable de cualquier daño consecuente.

El término de reclamación por defectos de fabricación será de 30 días, contados a partir de la fecha de su compra al distribuidor. Para hacer efectiva la garantía deberá presentar factura o nota de remisión y el producto, en el lugar de compra o con el fabricante, donde será reemplazado.

**¡ADVERTENCIA!** La información proporcionada y las recomendaciones citadas en este documento, aunque corresponden a nuestra experiencia, deben considerarse en cualquier caso como meramente indicativas y sujetas a confirmación después de aplicaciones en la práctica. Por esta razón, cuando se tenga la intención de utilizar este producto debe asegurarse de que es el idóneo para el uso previsto. En cualquier caso, el usuario será totalmente responsable de cualquier consecuencia derivada de su uso.

Elaborado por:

**Adhesivos Perdura S.A. de C.V.**  
**Tel.: (33) 3478 4600.**

ASESORÍA TÉCNICA: Guadalajara: (33) 3478 4600,

León (477) 707 1808 al 12, México: (55) 9126 5200, Mérida: (999) 946 4455 y 56.

